
LAMURISTA®
einfach wandsinnig

HardRock
MITTAN 2K
ULIKH

Fugenlose Oberflächen
auf einem neuen Level

■ BÖDEN ■ DUSCHEN ■ WÄNDE



zu dem Produkt



**GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2024**



**GERMAN
INNO
VATION
AWARD '24
WINNER**

HardRock ULTRA 2K

Step by Step

zur
fugenlosen
Oberfläche.

AUF WAS DU DICH FREUEN KANNST:



2K MicroTec Putz *ohne Epoxidharz*



Lange **Verarbeitungszeit**
von mind. **2 Stunden**



Ultra hart, wasserdicht & flexibel



Leichte Verarbeitung
und **höchste Sicherheit**



2 Körnungen und in über
2.000 Farbtönen

VORARBEITEN

Untergründe schleifen, reinigen
und grundieren. (Tiefgrund, Prime)



Das **LAMURISTA**® Gewebe kann mit
dem Prime verklebt werden.

Wir empfehlen:

Für Wände - preWall

Für Böden - preFloor

ANLEITUNG

Für die erste Lage HardRock
Ultra **Komp. A** mit der **Komp. B** mind.
3 Minuten verrühren, umtopfen und
auf Kornstärke aufspachteln.

Nach mind. **12 Std. Trocknungszeit** kann
die **zweite Lage** gespachtelt werden.

Für die zweite Lage HardRock
Ultra **Komp. A** mit der **Komp. B** mind.
3 Minuten verrühren, umtopfen und
auf Kornstärke aufspachteln.

Nach mind. **24 Std. Trocknungszeit** kann
die **Oberfläche lackiert** werden.

Für die Lackierung, GoodLack **Komp. A**
mit der **Komp. B** mind. 3 Minuten ver-
rühren, umtopfen und auftragen.

Wir empfehlen **mindestens**
2 Lagen GoodLack!

Nach ausreichender Trocknung -
Siliconfugen ziehen.
Fertig!

Reinigung mit
Clean & Care
siehe Reinigungsanleitung

Nach dem Anrühren umtopfen!


Mischverhältnis: A 1kg : B 0,08 kg
Verarbeitungszeit: ca. 2-3 Std.



TROCKNUNG
ZEIT
mind.
12h



TROCKNUNG
ZEIT
mind.
24h



* Die fachgerechte Abdichtung erfolgt nach den am Tag der
Ausführung gültigen Normen und Vorschriften.

Eine detaillierte Anleitung erhältst du gerne zu deiner Bestellung.