

Technisches Merkblatt

Lamurista® Terra Nuovo

Beschreibung

Lamurista® Terra Nuovo wird für dekorative Zwecke in Innenbereichen eingesetzt. Es besteht aus Kalk, Alabastergips, Marmormehlen und wird mit anorganischen Pigmenten getönt.

Untergründe

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und fettfrei sein. Loses Material, alte Tapeten, Leimfarben und schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Für die Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung sind die VOB, Teil C, DIN 18363 und die einschlägigen BFS-Merkblätter zu beachten.

Verarbeitung

Das Pigmentwasser ist vorab mit im gewünschtem Farbton anzumischen. Hierzu die Pigmentmischung (1 oder 2 Einheiten) in exakt 7 Litern kaltes Wasser geben und gut aufrühren. Wir empfehlen, das Pigment im Wasser einige Minuten sumpfen zu lassen. Vor der Mischung mit Lamurista® Terra Nuovo muss das Pigmentwasser gut mit einem Pinsel aufgerührt werden, da sich das Pigment absetzen kann.

Das Lamurista® Terra Nuovo Pulver sollte vor dem Anrühren gut durchgemischt werden. Die Verpackungseinheit von 15 kg wird mit 7 Litern kaltem Pigmentwasser zu einem einheitlichen und geschmeidigen Mörtelbrei

LAMURISTA®

angemischt.

Nach dem Anmischen kann bei Bedarf klares, kaltes Wasser hinzugegeben werden, um die Konsistenz entsprechend anzupassen.

Lamurista® Terra Nuovo ist bei 20 °C Raumtemperatur innerhalb von 20-30 Minuten aufzutragen. Bei der Verarbeitung und in der Austrocknungszeit sollte eine Luft- und Untergrundtemperatur von mindestens +5 °C beachtet werden.

Generell empfehlen wir immer, vor Beginn eine Musterfläche anzulegen. Eine Schichtstärke von 1,5 - 2 mm ist unbedingt einzuhalten, da eine zu geringe Schichtdicke bei dunklen Farbtönen zu hellen Stellen führen kann.

Durch Auftragen mit einer 4/4 Zahnkelle erreicht man eine einheitliche Schichtstärke. Durch gleichmäßiges Verziehen in unterschiedliche Richtungen vermeidet man Verarbeitungslinien. Außerdem entsteht so die charakteristische Strukturierung der Oberfläche. Nach ca. 90 - 120 Minuten (Handprobe) kann die Oberfläche mit der Lamurista® Stampa vorsichtig verpresst werden.

Bei Bedarf kann die Terra Nuovo Oberfläche nach frühestens 3-4 Tagen mit der Lamurista® Imprägnierung geschützt oder mit dem Lamurista® Balsamo farblich gestaltet werden.

Hinweis

Bei der Verarbeitung von Terra Nuovo ist darauf zu achten, dass sowohl Zugluft als auch direkte Sonneneinstrahlung unbedingt vermieden werden!

Auch zu hohe Raumtemperaturen können das Abbindeverhalten negativ beeinflussen und zu Rissbildungen führen.

Technische Merkmale

Gebinde
15 kg Eimer, Weißware

Die Tönung erfolgt über separat erhältliche Pigmentmischungen zu je 400 g. Diese sind jeweils auf das 15 kg-Gebinde abgestimmt. Je nach Farbton sind ein oder zwei Pigmentpackungen nötig. Die Pigmente sind auch miteinander mischbar.

Verarbeitungstemperatur
+5° bis + 25°C

Trocknungszeit

Die Trocknungszeit beträgt ca. 12 Stunden bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchte.

Verbrauch

Je nach Oberflächen und Struktur
ca. 1,5 kg/m²

Dichte

Spezifisches Gewicht: 2,4 kg/Ltr.
Schüttgewicht: 811 g/Ltr.

Lagerstabilität

Lamurista® Terra Nuovo ist ungeöffnet ca. 12 Monate lagerfähig.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl und frostsicher lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder das Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung

Gewerbliche Entsorgung:
EAK-Nr. 170904, (Bau- und Abbruchabfälle)
Abfallschlüssel-N°: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel)
Abfallschlüssel-N°: 150102, 170203 (Verpackung aus Kunststoff)

Anmerkung

Die Lamurista® GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der Lamurista® Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung. Sämtliche Lamurista® Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben.

Alle Angaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verarbeiter ist insbesondere in Bezug auf die Fülle der Einflüsse bei der Verarbeitung des Produkts nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen freigestellt.

Dieses technische
Merkblatt stellt lediglich
allgemeine Richtlinien dar.
Eine rechtlich bindende Zusicherung
bestimmter Eignung oder
Eigenschaften für einen bestimmten
Einsatzbereich kann hieraus nicht
abgeleitet werden. Gesetze,
Bestimmungen und bauaufsichtliche
Vorschriften und Normen sind stets
vom Verarbeiter in eigener
Verantwortung zu beachten.

Der Inhalt bekundet kein
vertragliches Rechtsverhältnis. Die
Verarbeitenden/Kaufenden werden
nicht davon entbunden, unsere
Produkte auf ihre Eignung für die
vorgesehene Anwendung in eigener
Verantwortung zu prüfen.

Kontaktdaten

Lamurista GmbH
Stettiner Straße 8
93073 Neutraubling

Mail: info@lamurista.de
Tel.: 09401/912 2010

www.lamurista.de

TECHNISCHER SUPPORT

Thomas Fotakopoulos
Mail: tf@lamurista.de
Tel.: +49152 29497012

Kay Armbrecht
Mail: ka@lamurista.de
Tel.: +49171 8403897

Stand: Mai 2023

Produkte der Lamurista GmbH werden ausschließlich für den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemischen und technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind ausschließlich als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Kunden erleichtern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Kunden und kann sich auf das Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts erhalten Sie vom Lamurista Technik Support nach bestem Wissen eine entsprechende Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet die Lamurista GmbH eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Kunden. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. Die Lamurista GmbH haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Kunden nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Kunde hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann per Mail angefordert werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger technischer Merkblätter.